# Evolan Allwetter Dicht

| Technische Daten | |
|---|---|
| **Rohstoffbasis** | Synthesekautschuk |
| **Shore-A-Härte** | ca. 25 ± 5 |
| **Verarbeitungstemperatur** | +5°C bis +40°C |
| **Temperaturbeständigkeit** | -25°C bis +100°C |
| **Hautbildungszeit** | ca. 10 - 15 Minuten (23 °C / 50% r.F.) |
| **Dichte** | 0,95 ± 0,02 g/cm³ |
| **Zugfestigkeit** | Ca. 0,5 N/mm² |
| **Durchhärtungszeit** | ca. 2 mm in 24 Stunden; abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit |
| **Verbrauch** | Abhängig von der Anwendung |
| **Lagerfähigkeit** | ungeöffnet 24 Monate, offen 7 Tage. Kühl und trocken lagern. |
| **Farbtöne** | transparent |
| **Gebindegröße** | 300ml |

| Verarbeitungshinweise | |
|---|---|
| **Eigenschaften** | Elastische Reparaturdichtmasse für den Einsatz im Dach-und Außenbereich auf Synthesekautschuk-Basis. Anwendung auf feuchten oder leicht öligen Untergründen möglich. Sehr gute Haftung auch auf Bitumen. Für Notreparaturen geeignet. Dauerhaft rissüberbrückend. |
| **Anwendungsgebiete** | Abdichtung und Reparatur von Rissen und Löchern sowie Dehn- und Anschlussfugen im Dachbereich, z. B. an Regenrinnen, Dachfenstern, Schornsteinen, Bitumendachbahnen und Metallprofilen. Anwendung weitgehend wetterunabhängig. |
| **Untergrund** | Haftflächen sollten tragfähig, möglichst sauber, trocken bis leicht feucht, staub- und fettfrei sein. Unter extremen Bedingungen und auf kritischen Kunststoffen, die Haftflächen mit einem Silikon-Primer vorbehandeln. |

# Technisches Merkblatt

| | |
|---|---|
| **Verarbeitung** | Kappe am oberen Kartuschenende vor dem Gewinde aufschneiden. Kartuschenspitze aufschrauben und entsprechend der Fugenbreite schräg abschneiden. Dichtmasse auf die abzudichtende Stelle aufbringen, bei Bedarf mit Spachtel verteilen. Bei Verfugungen innerhalb der Hautbildungszeit mit geeignetem Glättwerkzeug glätten. |
| **Pflege und Reinigung** | Überschüssigen Dichtstoff sofort entfernen. Ausgehärtete Dichtstoffmassen können nur noch mechanisch entfernt werden. Gleiches gilt für Werkzeuge. |
| **Hinweise** | |
| **Wichtige Hinweise** | Nicht im Sanitärbereich, auf Marmor oder Naturstein, für Aquarien sowie im Lebensmittelbereich verwenden.<br><br>**Nur im Außenbereich verwenden!**<br><br>Physikalisch austrocknend. (Abgabe von Lösemittel)<br><br>Wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten im Zweifel Vorversuche durchführen. |
| **Sicherheitsratschläge** | Achtung! Enthält n-Butylacetat. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Schwindel verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Den Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Einatmen Betroffenen an die frische Luft bringen und in einer bequemen Atemposition ruhig halten. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrale oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| **Entsorgung** | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Bei der Entsorgung von Materialresten die behördlichen Vorschriften beachten. |

**Stand 10/2019**

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

**Hergestellt für:**

**Meffert AG Farbwerke**
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Telefon: 0671 / 870 - 0
Telefax: 0671 / 870 – 392
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com