



BAD-UND KÜCHENFARBE LF

Dispersionsinnenwandfarbe

DIN EN 13300:
Nassabriebklasse 2
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 6m²/l

● **WERKSTOFF**

Gebrauchsfertige, sehr ergiebige Dispersionsfarbe, enthält Filmschutz mit pilztötenden (fungiziden) Eigenschaften. Wirkstoff: 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate. Das Wasser aus der Reinigung von Arbeitsgeräten darf nicht in den Boden oder in Oberflächengewässer gelangen. Bad und Küchenfarbe ist eine weiße, matte lösemittelfreie Dispersionsfarbe. Sie ist leicht zu verarbeiten, gut deckend bei hoher Diffusionsfähigkeit.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!

Verwendungszweck: Sehr gut geeignet zur Renovierung und für Neuanstriche von Innenwänden in Feuchträumen, auch für den Einsatz in Räumen mit ungenügenden Belüftungsmöglichkeiten. Geeignete Untergründe sind Innenputze, Beton, Kalksandstein, Raufasertapeten und Prägetapeten aus Papier, Ausbauplatten aus Gipskarton, Hartfaser, Pressspan oder Hartschaum.

Farbton: weiß
Glanzgrad: matt

Inhaltsstoffe: Kunststoffdispersion, Titandioxid, Füllstoff, Wasser, Additive, Fungizide
 Wirkstoffe: 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate, Zinkpyrithion,
 Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
 Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.

VOC-Gehalt: Der EU-Grenzwert für Bad und Küchenfarbe LF (Kat.A/a) 30 g/l (2010).
 Bad und Küchenfarbe enthält < 4 g/l VOC.

GISBAU-Code: M-DF 01

Verpackungsgrößen: 5 l

● **EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNGSHINWEISE**

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: für den Außenbereich nicht geeignet

Verträglichkeit kann bis zu 10 % mit Voll- und Abtönfarben gemischt werden. Nicht mit anderen Wandfarben mischen, da sonst die schimmelhemmende Wirksamkeit nicht mehr gegeben ist.



BAD UND KÜCHENFARBE LF **Dispersionsinnenwandfarbe**

DIN EN 13300:
Nassabriebklasse 2
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 6m²/l

Verdünnungsmittel
zum Rollen und Streichen: Wasser

Ergiebigkeit: ca. 6 m²/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken/griffest: nach ca. 2 – 3 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 4 – 6 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Lagerung: Kühl, jedoch frostfrei!

Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5°C

● **ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK**

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Vorhandenen Schimmelbefall vorher gründlichst entfernen durch Bürsten, Abkratzen oder Abwaschen, ggf. mit fungizider Waschlösung (Grünbelagsentferner o.ä.). Nicht tragfähige und blätternde Altanstriche entfernen. Leimfarben und k Reidende Oberflächen restlos abwaschen. Kritische und stark saugende Untergründe mit Putz- oder Tiefengrund (lösemittelfrei) grundieren. Bad und Küchenfarbe gut aufrühren und gleichmäßig verteilen. Für den Grundanstrich wird Bad und Küchenfarbe mit bis zu 10 % Wasser verdünnt. Nach ca. 4 – 6 Stunden 1 bis 2 Deckanstriche unverdünnt auftragen.

GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE

Kühl, jedoch frostfrei lagern - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen - nicht unter + 5°C verarbeiten - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle technische Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.