

Evolan Montage Kleber

Technische Daten	
Rohstoffbasis	Acrylat-Dispersion
Shore-A-Härte	ca. 60 ± 3
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Hautbildungszeit	ca. 10 - 15 Minuten (23 °C / 50% r.F.)
Dichte	1,45 ± 0,03 g/cm ³
Anfangshaftung (senkrecht)	ca. 130 kg/m ²
Durchhärtungszeit	ca. 2 mm in 24 Stunden; abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit	Nach ca. 72 Stunden; abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit	ungeöffnet 24 Monate, offen 7 Tage. Kühl und trocken lagern.
Verbrauch	je nach Verwendung
Farbtöne	weiß
Gebindegröße	300ml / 435 g

Verarbeitungshinweise	
Eigenschaften	Vielseitig einsetzbarer, haftstarker Montageklebstoff auf Acrylat-Dispersionsbasis für Verklebungen und Fixierungen unterschiedlichster Materialien, z. B. Holz, Metall, mineralische Baustoffe, Gipskarton, diverse Kunststoffe, Styropor® etc.
Anwendungsgebiete	Verklebung und Montage von Holz-, Span-, Faserzement- und Kunststoffplatten, Zier- und Sockelleisten, Fußbodenelementen, Deckenplatten und vielem mehr. Sehr gut geeignet für Reparaturen und Ausbesserungen.
Untergrund	Untergründe/Klebeflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Bei stark saugenden, porösen Untergründen die Haftflächen mit wasserverdünntem Montage Kleber oder Tiefengrund vorstreichen, danach mind. 30 Minuten ablüften lassen. Mindestens ein Untergrund muss saugfähig sein, damit der Klebstoff trocknet.

Technisches Merkblatt

Verarbeitung	Kappe am oberen Kartuschenende vor dem Gewinde aufschneiden. Kartuschenspitze aufschrauben und schräg abschneiden. (Öffnung mind. Ø 5 mm) Evolan Montage Kleber mit Handpresspistole oder Druckluftpistole verarbeiten. Klebstoff in gleichmäßig dicken Strängen oder Tupfen auftragen. Klebstoff immer an den Eckpunkten und entlang der Ränder auftragen. Bei der Flächenverleimung den Kleber dünn und gleichmäßig auf einer Seite, z.B. mit einer Zahnpachtel auftragen. Material direkt montieren und fest andrücken oder anklopfen. Evtl. abstützen bzw. fixieren.
Pflege und Reinigung	Überschüssigen Klebstoff sofort entfernen. Ausgehärtete Klebstoffmassen können nur noch mechanisch entfernt werden. Gleiches gilt für Werkzeuge.
Hinweise	
Wichtige Hinweise	Nicht geeignet für PP, PE, Teflon, Bitumen, Spiegel, Naturstein Nicht in Bereichen einsetzen, die dauerhaft der Witterung bzw. Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Haftungsabweisende Kunststoffe wie z.B. Polyethylen, Teflon und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftgrund ungeeignet. Erst nach vollständiger Aushärtung ist die Endfestigkeit gegeben. Niedrige Temperaturen und nasse Untergründe verzögern die Aushärtung. Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.
Sicherheitsratschläge	Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GHS/CLP-Verordnung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Enthält Isothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Tel. Beratung für Allergiker unter: 0800 63333782.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Bei der Entsorgung von Materialresten die örtlichen Vorschriften beachten.

Stand 10/2019

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hergestellt für:

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Telefon: 0671 / 870 - 0
Telefax: 0671 / 870 – 392
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com