

Vliestapetenkleister

Kunstharzverstärkter Kleister für Wandklebetechnik und Bürstenauftrag.

Anwendungsbereich: Vliestapetenkleister eignet sich hervorragend für die Verklebung von glatten und geprägten Vliestapeten in der Wandklebetechnik. Hohe Anfangshaftung und gute Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver, Additive
Schüttgewicht:	ca. 0,5 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten mit Tapetenabläser restlos entfernen. Risse und Löcher mit einer Spachtelmasse ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit Tiefengrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung: **Anrühren:** Packungsinhalt unter Rühren in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeititerrühren. Nach ca. 5 Minuten kräftig durchschlagen. Der Kleister ist jetzt gebrauchsfertig.

Wandklebetechnik mit Vliestapeten: Den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1-2 Tapetenbahnen satt und gleichmäßig auf die Wand auftragen. Die Tapete sofort in das Kleisterbett einlegen und blasenfrei andrücken.

Auftrag auf die Rückseite der Vliestapete: Die Tapetenbahn mit einem Quast satt und gleichmäßig einkleistern und verkleben.

Ansatzverhältnis:

Verwendung	Ansatz	Wassermenge l	Packung reicht für
Auftrag direkt auf die Wand	1:15	3	15 – 20 m ² 3 – 4 Euro-Rollen
Auftrag auf die Tapete	1:20	4	20 – 25 m ² 4 – 5 Euro-Rollen

Euro-Rolle: ca. 10,05 x 0,53 m

Hinweise: Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten. Austretenden Kleister sofort mit einem feuchten, sauberen Schwamm oder Tuch entfernen.

Lagerung: Kühl und trocken aufbewahren.

Entsorgung: Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.

Gebindegrößen: Faltschachtel à 200 g