



ROSTSCHUTZGRUND lösungsmittelhaltig

● WERKSTOFF

Hochwertiger, schnelltrocknender, hochwiderstandsfähiger Korrosionsschutz für den Innen- und Außenbereich. Speziallack mit hervorragender Haftung.

Art des Werkstoffs:	Kunstharz-Rostschutzgrundierung für innen und außen
Verwendungszweck:	geeignet als Grundierung für alle Eisen- und Stahluntergründe wie Zäune, Gitter, Geländer, Türen sowie Klein-eisenteile
Farbton:	grau, rotbraun
Glanzgrad:	matt
Inhaltsstoffe:	Alkydharz, anorganische / organische Pigmente, Füllstoffe, Aliphaten, Additive enthält 2-Butanonoxim, kann allergische Reaktionen hervorrufen
Kennzeichnung:	GefStoffV: entzündlich
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für Rostprimer (Kat.A/i) 500 g/l (2010). Rostprimer enthält maximal 499 g/l VOC.
Produkt-Code:	M-GP 02
Verpackungsgrößen:	0,750 ltr.

● EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNGSHINWEISE

Lichtbeständigkeit:	-
Wetterbeständigkeit:	sehr gut im System
Verträglichkeit:	Die Farbtöne grau und rotbraun sind untereinander mischbar. Nicht mit anderen Produkten mischen.
Verdünnungsmittel:	Terpentinersatz
Ergiebigkeit:	ca. 12 m ² /ltr. bei einem Anstrich und in Abhängigkeit vom Untergrund
Trockenzeit:	staubtrocken nach ca. 1 - 2 Stunden griffest nach ca. 8 Stunden
Bearbeitung:)	
Überstreichbar:)	nach ca. 12 Stunden
Überrollbar:)	
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Pinselreiniger oder Universalverdünnung



ROSTSCHUTZGRUND **lösungsmittelhaltig**

● **ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK**

Der Untergrund muß sauber, trocken, tragfähig, rost- und fettfrei sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Untergründe entfernen, gut haftende Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), Metallflächen gut entrostet.

1. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) 1 – 2 mal grundieren mit Rostschutzprimer
- c) 1 mal vorstreichen mit Vorstreichfarbe oder Vorlack
- d) 1 Deckanstrich

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrichen

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) 1 mal grundieren mit Rostschutzprimer
- c) 1 mal vorstreichen mit Vorstreichfarbe oder Vorlack
- d) 1 Deckanstrich

● **GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE**

- entzündlich
- wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben
- beim Schleifen cobalthaltiger Anstriche Staubmaske tragen
- darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Berührung mit der Haut vermeiden
- nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
- Dampf nicht einatmen
- bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorlegen
- nicht in die Kanalisation, Erdreich und Gewässer gelangen lassen
- nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.