

RALLYESPRAY FELGENSILBER



hochwertige Acryl-Qualität
sehr gutes Deckvermögen
wetterfest
schnelltrocknend
kratzt-, stoß- und schlagfest
für den Innen- und Außenbereich

Beschreibung:

Hochwertiger schnelltrocknender Nitro-Kombi-Lack mit gutem Verlauf und einer glatten Oberfläche.
Wetterbeständiger, lichtechter und vergilbungsfreier Sprühlack. Bedingt benzinfest. Lässt Felgen in dekorativem Glanz erstrahlen. Dauerhafte hoch pigmentierte Schutzlackierung für Stahl- und Leichtmetallfelgen.

Lichtbeständigkeit:

lichtbeständig

Witterungsbeständigkeit:

(Beschreibung der Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse)

wetterfest, lichteucht, vergilbungsfrei

Verträglichkeit

Kann mit Klarlackspray überarbeitet werden

Verwendungszweck:

Besonders geeignet zur Verschönerung und Konservierung von Autofelgen. Verleiht diesen einen wertvollen Stahlglanz.
Für Metall und Holz und viele andere Untergründe. Zum Schutz der Metallpigmente und für zusätzlichen Hochglanz empfehlen wir die Lackierung mit Klarlack hochglänzend zu versiegeln.

ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK

Felgen von Schmutz, Fett und Bremsstaub gründlich reinigen. Evtl. vorhandenen Porenrost beseitigen.
Der Untergrund muss in jedem Fall angeschliffen, sauber, trocken und fettfrei sein.
Reifenflanken mit Krepp-Abdeckband abkleben. Umfeld mit Papier gegen Sprühnebel schützen. Mit Rallye Rostschutz-Haftgrund grundieren. Nach Durchtrocknung kurz überschleifen (Schleifpapier P600).
Dose vor Gebrauch 3 Minuten schütteln. Probesprühen. Aus ca. 25 cm Entfernung im Zeitabstand von 3 – 5 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen. Zum Schutz der Metallpigmente die Metallic-Lackierung mit Klarlack versiegeln.
Nicht auf Kunstharz lackierte Flächen sprühen.
Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben. Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 – 2 cm über die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen.
Vor Gebrauch die Dose auf Raumtemperatur (20-25°C) bringen. Temperatur möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %. Trocken lagern.

Ergiebigkeit:

ca. 2 m² / 400 ml

Lagerung:

(+ 10°C – 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %)

10 Jahre bei sachgerechter Lagerung

Temperaturbeständig:

bis 80°C

Trockenzeit: (bei 20°C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 10 Minuten
griffest: nach ca. 60 Minuten
durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden
überarbeitbar: mit Klarlack nach ca. 60 Minuten
Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

VOC-Gehalt:

2004/42/II B(e) VOC max. 840 g/L. VOC < 790 g/L.

WGK: 2

Kennzeichnung:

Xi reizend

F hochentzündlich

GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE

- Behälter steht unter Druck. – Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen (z.B. im Auto)
- auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen
- nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen
- von Zündquellen fernhalten- nicht rauchen
- ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich
- reizt die Augen
- wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Aerosol nicht einatmen
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
- nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen,
- dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen
- bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
- nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
- Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck

Farbtöne

silber

Verpackungsgrößen:

400 ml

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.