

SOCKEL- & DACHFARBE



matt

Nassabriebklasse 2 EN 13300

Deckvermögen Klasse 2 EN 13300

scheuer- und wetterbeständig

hochdeckend

UV-stabil, lichtecht

Beschreibung:

Fertig abgetönte Dispersionsaußenwandfarbe Hochdeckende, scheuer- und wetterbeständige Dispersionsfarbe für den Außenbereich. Leicht zu reinigen und schützend gegen Wind und Wetter. Wasserdampfdiffusionsfähig, UV-stabil, lichtecht und lösemittelarm.

Lichtbeständigkeit:

sehr gut

Wetterbeständigkeit:

Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

Verträglichkeit

alle Farbtöne sind miteinander mischbar

Verwendungszweck:

Besonders geeignet für wetterfeste Neu- und Renovierungsanstriche im Schlagregenbereich von Wand- und Sockelflächen aus Beton, Putz, Mauerwerk und Altanstrichen sowie für Dachziegel und Faserzementplatten.

ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK

Der Untergrund muss sauber, fest, trocken und frei von Trennmitteln sein (Schalöl, Fett o.ä.). Alte, nicht tragfähige Anstriche komplett entfernen. Stark saugende oder mürbe sandende Untergründe, auch Dachziegel und Faserzementplatten mit Tiefgrund vorbehandeln. Neue ungestrichene Putze müssen mindestens 4 Wochen durchtrocknen. Vorhandenen Bewuchs vorher gründlichst entfernen durch Bürsten, Abkratzen oder Abwaschen, ggf. mit Grünbelagsentferner o.ä.. Die Sockel müssen gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich und von innen geschützt sein. Stehendes Wasser auf der Beschichtung ist zu vermeiden, die Dachneigung soll mindestens 3° betragen. Bei zusammenhängenden Flächen auf Chargengleichheit der Gebinde achten. Gebinde gut aufrühren.

1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen.
- 1 x vorstreichen mit Sockelfarbe LF mit 5 % - 10 % Wasser verdünnt
- 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt.

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen.
- 1 x vorstreichen mit Sockelfarbe LF mit 5 % Wasser verdünnt.
- 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt

Ergiebigkeit:

ca. 6 m²/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen

Wasser

Werkzeug:

Farbrolle, Flachpinsel, Airless spritzbar

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken/griffest: nach ca. 8 Stunden

überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden

durchgetrocknet: ---

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid und anorganische Buntpigmente, calcitische- und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive Konservierungsmittel Isothiazolinonderivate. Beratung für Isothiazolinon Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-0

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für Sockel- & Dachfarbe (Kat.A/c) 40 g/l (2010).

Sockel- & Dachfarbe enthält maximal 39 g/l VOC.

Kennzeichnung:

GefStoffV: entfällt

WGK: 1

GISBAU-Code:

M-DF 01

GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE

- kühl, jedoch frostfrei lagern
- auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten
- für Kinder unzugänglich aufbewahren
- während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen
- bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen
- nicht bei Temperaturen unterhalb + 5°C verarbeiten
- nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
- beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt

Farbtöne

Ziegelrot ; Schiefer ; Steingrau ; Havanna

Verpackungsgrößen:

5 L

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.