



**DECK-FIX**  
**ISOLIER- UND DECKANSTRICH**  
**DIN EN 13300:**  
**Nassabriebklasse 2**  
**Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 1**  
**bei 7 m<sup>2</sup>/ltr.**  
**matt**



**WERKSTOFF**

Wasserverdünnbarer, hoch deckender Isolier- und Deckanstrich. Verhindert das Durchschlagen von Nikotin-, Ruß-, Fett- und Wasserflecken. Für Räume die schnell renoviert werden und wieder benutzbar sein sollen.

**Art des Werkstoffs:** Acryl-Emulsion

**Verwendungszweck:** Besonders geeignet auf hartnäckig verschmutzten Untergründen, z. B. Beton-, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipskartonplatten, Faserzement, Holzwerkstoffe, haftfeste Dispersionsfarben/-putze, Tapeten und Styropor. Ideal für Raucher-/Kaminzimmer, Küche, Bad oder Räume, die schnell renoviert werden und wieder benutzbar sein sollen.

**Farbton:** weiß

**Glanzgrad:** matt

**Inhaltsstoffe:** Acryl-Emulsion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.

**VOC-Gehalt:** EU-Grenzwert für DECK-FIX (Kat.A/g) 30 g/l (2010).

DECK-FIX enthält maximal 30 g/l VOC.

**Produkt-Code:** M-DF 02

**Verpackungsgrößen:** 750 ml ; 5 Liter



**EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNGSHINWEISE**

**Lichtbeständigkeit:** -

**Wetterbeständigkeit:** -

**Verträglichkeit:** nicht mit anderen Materialien mischen z.B. Dispersionsfarbe, Voll- und Abtönfarbe

**Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen** Wasser

**Ergiebigkeit:** ca. 7 m<sup>2</sup> / Liter  
je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!



**DECK-FIX  
ISOLIER- UND DECKANSTRICH  
DIN EN 13300:  
Nassabriebklasse 2  
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 1  
bei 7 m<sup>2</sup>/ltr.  
matt**

<b>Trocknung:</b> (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)	staubtrocken:	nach ca. 60 Minuten
	griffest:	nach ca. 90 Minuten
	überarbeitbar:	nach ca. 12 Stunden

**Reinigung der Werkzeuge:** sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

● **ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK**

Untergrund entsprechend vorbereiten. Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreibende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Starke Nikotin-, Rauch- oder Rußflecken sowie Ablagerungen mechanisch vorbehandeln (Abkratzen, Abschleifen, Staubmaske tragen). Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Korrosionsempfindliche Metallteile entfernen oder mit einem nichtwässrigen Farblack schützen. Unverdünnt in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, Airless spritzen. Bei sehr starken Verschmutzungen 2-mal streichen, 1. Anstrich muss mind. 12 Std. getrocknet sein. Nach Durchtrocknung mit Lack oder Farbe auf Wasserbasis überstreichbar.

● **GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE**

- kühl, jedoch frostfrei lagern - nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen - bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.