

Holzwurm Schreck

Wasserbasiert – verfestigt die Holzoberfläche – alkalischer Schutz vor Insektenfraß

Produktbeschreibung

- Eigenschaften**
- Dringt tief ein und verfestigt die Holzoberfläche. Wasserverdünnbar, allergieneutral, umweltverträglich. Konservierungs- und lösemittelfrei
- hohes Eindringungsvermögen
 - für außen und innen
 - Schützt die Holzoberfläche vor Befall durch Holzbock und Holzwurm

Technische Angaben

Lieferform	Farblos auf Trocknend	Haltbarkeit [2]	mind. 12 Monate
Packungsgrößen	750ml, 2,5l, 5 l	Produkt-Code F+L	BSW10
Verbrauch [1]	Ca. 30 – 300 ml/m ²	EU-VOC-Grenzwert	(Kat.A/a):30g/l VOC (2010).Der VOC-Anteil beträgt < 1g/l
Spez. Gewicht	Ca. 1,030 g/cm ³	Abfallschlüssel [3]	17 07 01 (trocken) 08 01 12 (flüssig)

- [1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang oder Anwendung. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Vorversuch zu ermitteln.
- [2] Bei Temperaturen von +5 bis + 50°C. Trocken und verschlossen im Originalgebinde lagern. Vor Frost schützen
- [3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung (gemäß VdL)

Acrylat-Copolymer, Kali-Wasserglas, Wasser, Additive

Einsatz- und Anwendungsangaben

- Anwendung**
- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. VOB, Teil C, IN 18363, Abs. 3 beachten. Für jedes geeignete, fachgerecht vorbehandelte Holz mit einer Holzfeuchte unter 12% geeignet. **Holzwurm Schreck** ist alkalisch, bei manchen Holzarten kann dies zu einer Farbtonveränderung führen, die sich nach UV-Belastung in der Regel wieder zurückbildet. Im Zweifelsfall muss eine Probebeschichtung durchgeführt werden! Scharfe Kanten, besonders an unten waagrecht verlaufenden Profilen, unbedingt abzurunden. Der Kantenradius soll mind. 2 mm betragen. Die Anstrichverträglichkeit auf Altanstrichen ist ggf. durch geeignete Vorversuche zu ermitteln.

Hinweise

- Besonders zu beachten**
- Vor Gebrauch gut aufschütteln und nach Gebrauch wieder gut verschließen. Bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden überstreichbar. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten. Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 2.2.1. entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter. In schwierigen Fällen Beratung einholen.
- Entsorgung**
- Die Kartonnagen, Alu- und PE-Tuben und PP-Dosen können dem Recycling zugeführt werden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nicht in die Kanalisation leiten.
- Technische Beratung**
- Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:
E-Mail: awt@kluthe.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156

Holzworm Schreck

Wasserbasiert – verfestigt die Holzoberfläche – alkalischer Schutz vor Insektenfraß

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor Beginn der Arbeiten oder dem Einsatz der Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.