

KRAFT Sicherheits-Kleber

Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff für überstreichbare Wandbeläge.

Anwendungsbereich: KRAFT Sicherheits-Kleber eignet sich zum Verkleben von Glattvlies, Renoviervlies, geprägtem Vlies, Rohfaser, Glasgewebe und ähnlichen Wandbelägen.

Produkteigenschaften:

- sehr hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
- ideal für überstreichbare Tapeten und Wandbeläge
- sichere Verklebung auch auf Neuputzflächen
- für Tapeziergerät, Wandklebetechnik und Bürstenauftrag
- leichtes Korrigieren der verklebten Bahnen
- kalk- und zementbeständig

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Polyvinylacetat-Ethylen-Dispersion
Dichte:	ca. 1,03 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 9
Verbrauch:	200 - 300 g/m ²

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten mit Tapetenablöser restlos entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer Spachtelmasse ausbessern. Sandende und kreidende Untergründe mit Tiefengrund LF festigen. Stark saugende Untergründe mit Tiefengrund LF vorbehandeln oder gemäß Ansatz-tabelle vorkleistern.

Anrühren: Packungsinhalt unter Rühren in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeititerrühren. Nach ca. 15 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. Der Kleber ist jetzt gebrauchsfertig.

Auftrag auf den Untergrund: Dimensionsstabile Wandbeläge, die keine Weichzeit benötigen (z.B. Vlieswaren und Glasgewebe), können in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleber mit einer Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät in Bahnenbreite auf den Untergrund auftragen. Die Bahn in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Auftrag auf der Tapete: Die zugeschnittenen Bahnen (z.B. Rohfaser) mit einem Quast oder einem Tapeziergerät satt und gleichmäßig einkleistern und zusammenlegen. Nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit auf Stoß verkleben.

Ansatz-tabelle:

Verwendung:	Packungsinhalt in l Wasser:	Packung reicht für:
Glattvlies, Renoviervlies, geprägtes Vlies	6	ca. 30 m ²
Rohfaser	7	ca. 35 m ²
Glasgewebe	5	ca. 25 m ²
Vorkleistern	12	ca. 85 m ²

Hinweise: Die Verarbeitungsvorschriften der Wandbelagshersteller sind unbedingt zu beachten. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleber-rückstände sofort mit klarem Wasser entfernen und mit einem trockenen Tuch nachreiben. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfall-schlüssel-Nr. EWC 08 04 14.

Lagerung: Kindersicher, kühl und trocken lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Gebindegröße: Packung à 600 g