

Herstellungsverfahren	Getufted	ISO 2424
Teilung	5/32" Schlinge	
Polmaterial	100% PP	ISO 2424
Träger	Gewebe PP	ISO 2424
Rückenausrüstung	Gel	ISO 2424
Bahnbreite	67 cm, 80 cm, 100 cm	± 1% EN 986
Polgewicht	ca. 420 gr/m²	ISO 8543
Gesamtgewicht	Gel : ca. 1570 gr/m²	± 15% ISO 8543
Polschichtdicke	ca. 5,0 mm	ISO 1765
Gesamtdicke	Gel : ca. 6,0 mm	+ 15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	ca. 115.920 /m²	+ 10% / -7,5% ISO 1763
Brandverhalten	Gel : Efl	EN 13501-1
Lichtehtheit	≥ 5	105-B02
Reibechtheit	≥ 4	105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,120 m² K/W	ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB	ISO 10140
GUT Nr.	Gel : ED0DE7FE	

