



SEIDENLATEX

Nassabriebklasse 2 EN 13300

Deckvermögen Klasse 2 EN 13300

für innen und außen

scheuerbeständig

● WERKSTOFF

Hochdeckende, seidengänzende Dispersionsfarbe für strapazierfähige Innen- und Außenanstriche mit höchsten Ansprüchen. Scheuerbeständig und leicht zu reinigen. Gut sauberhaltend, sehr ergiebig, leichte Verarbeitung, spritzarm bei Rollenapplikation, airless-spritzbar. Lösemittelfrei und geruchsneutral.

Art des Werkstoffs: wetterbeständige Kunststoff-Latexfarbe für innen und außen

Verwendungszweck: Strukturert haltend, nicht schlämmend. Besonders Geeignet für Glasfaserdekorgewebe, Relief- und Prägetapeten. Auch geeignet zur wetterfesten Beschichtung auf Putz- Beton- und Faserzement.

Farbton: weiß

Glanzgrad: seidenglänzend

Inhaltsstoffe: Vinylacetat-Copolymerdispersion, Titandioxid, funktionelle Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel: Isothiazolinonderivat.

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.04124-606-0

Dichte: 1,30 bis 1,34 kg/ltr.

Kennzeichnung: GefStoffV: entfällt

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Seidenlatex (Kat.A/c) 40 g/l (2010).

Seidenlatex enthält maximal 39 g/l VOC.

Produkt-Code: M-DF 01

Verpackungsgrößen: 2,5 L ; 10 L

● EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNGSHINWEISE

Latexfarbe Seidenlatex ist sehr gut deckend, spritzarm bei Rollenapplikation. Streich-, Roll- oder Spritzverfahren (auch airless) möglich.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

Verträglichkeit Die Farbe ist mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar.

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen Wasser

Ergiebigkeit: ca. 7 bis 8 m²/ltr., bei einem Anstrich, je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes



SEIDENLATEX
Nassabriebklasse 2 EN 13300
Deckvermögen Klasse 2 EN 13300
für innen und außen
scheuerbeständig

Trockenzeit:		staubtrocken nach 2 - 3 Stunden.
Bearbeitung:)	
Überstreichbar:)	
Überrollbar:)	nach ca. 8 Stunden
Überspritzbar:)	
Reinigung der Werkzeuge:		sofort nach Gebrauch mit Wasser.

● **ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK**

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und k Reidende Altanstriche sind zu entfernen und abgewaschene Untergründe mit Tiefgrund LF zu verfestigen. Neue Putz- oder Betonuntergründe sind ebenfalls mit Tiefgrund LF zu grundieren. Auf Vinylschaumtapeten kann es durch die darin enthaltenen Weichmacher nach dem Überstreichen zu einem Klebeeffekt an der getrockneten Oberfläche kommen.

1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen und außen

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- b) Kritische Untergründe entsprechend grundieren.
- c) 1 x vorstreichen mit Seidenlatex mit 5% Wasser verdünnt.
- d) Ein Deckanstrich unverdünnt.

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) Ein Deckanstrich unverdünnt.

● **SICHERHEITSRATSCHLÄGE/GEFAHRENHINWEISE**

- Kühl, jedoch frostfrei lagern
- Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten
- Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen
- Nicht in Abwässer gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Auch bei der Verarbeitung von Schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten
- Beachten sie bitte die in unser Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.