

decofill Glätt- und Füllspachtel innen

Anwendungsbereich:

Ideal zum Glätten größerer Flächen und zum Verfugen von Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten unter Einsatz von Fugendeckstreifen. decotric Glätt- und Füllspachtel ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (z. B. Gips-, Kalk- und Zementputz, Beton, Ziegel u. ä.) sowie auf Gipskarton-, Gipsfaser- und anderen Trockenbauplatten. Nicht geeignet für Spachtelungen auf Holz, Glas, Kunststoff und Metall. Für vollflächige Spachtelarbeiten auf gestrichenen Flächen und anderen Dispersionsuntergründen empfehlen wir decomur Leichtspachtel oder decofill Fertigspachtel.

Eigenschaften:

- ideal zum Glätten größerer Flächen
- zum Verfugen von Gipskartonplatten
- ca. 60 Minuten verarbeitungsfähig
- klumpenfreies Anrühren
- reißt und schrumpft nicht
- naturweiß aufdrocknend
- sehr leicht schleifbar

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Gips, Methylcellulose, Additive
Schüttdichte: ca. 800 kg/m³
pH-Wert: 7 - 8

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Sehr glatten Beton, stark saugende, sandende und kreidende Untergründe sowie geschliffene Flächen mit decotric Tiefengrund LF grundieren. Auch die Schnittkanten von Gipskartonplatten sind zu grundieren.

Verarbeitung:

2 Raumteile decotric Glätt- und Füllspachtel in 1 Raumteil sauberes, kaltes Wasser einstreuen (z. B. 1 kg Glätt- und Füllspachtel in 650 ml Wasser bzw. 10 kg in 6,5 l Wasser) und kräftig umrühren. Nach 3 Minuten die Spachtelmasse noch einmal durchrühren und innerhalb von ca. 60 Minuten verarbeiten. Bereits abbindendes Material darf nicht nachträglich mit Wasser verdünnt werden. Um bei Ausbesserungsarbeiten ein ungleichmäßiges Aufdrocknen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, kann es erforderlich sein, die ausgebesserten Stellen oder auch die gesamte Fläche nach dem Trocknen mit decotric Tiefengrund LF zu grundieren.

Hinweise:

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 17 08 02 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
003201001	4007955032014	5 kg
003202001	4007955032021	10 kg
003203001	4007955032038	25 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.