BEAU FLOR®
we decorate your floor

Blacktex | TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN

Norm	EN ISO 26986		
Nutzungsintensität	ISO 10874 (EN 685)	23 Wohnbereich: Beanspruchung stark 32 Gewerbe: Beanspruchung normal 41 Industrie: Beanspruchung mäßig	Klasse
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	2,80	mm
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	0,40	mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	1950	g/m²
Standardbreite	EN ISO 24341 (EN 426)	2 - 3 - 4*	m
Standardlänge	EN ISO 24341 (EN 426)	+/- 30	m

TECHNISCHE DATEN

Verschleißgruppe	EN 660-2	T	Klasse
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,40	%
Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 8	mm
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	≥ 6	Maßstab
Eindrukverhalten	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,20	mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	Δ Lw 15	dB
Dynamischer Gleitreibungskoefizient	EN 13893	> 0,60	
Rutschhemmung	DIN 51130	R10	Maßstab
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Klasse
Fußbodenheizung	EN 12667	Geeignet	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,018	m².K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,16	W/(m.K)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 (EN 423)	Beständig	
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2kV	Auf Estrich
Abhebefestigkeit	EN ISO 24345	≥50N/50mm	
Verhalten bei Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581 (EN 424)	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Geeignet (Typ Rad W)	
Pendulum Test	CENTS 15676:2007	45+	
Kaltschweißen	Werner Müller	Typ A	

* überprüfen Sie einzelne Ref. für verfügbare Breiten

NACHHALTIGKEIT

Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Dies wird durch die Wahl der Rohstoffe, der Zulieferer, des Transportes und der Fertigungsprozesse deutlich. Unsere Auswahl an Rohstoffen ist eine Kombination aus hohen Ansprüchen unserer Kunden an Produktqualität, verbunden mit einem minimalen Einfluss auf die Umwelt.

Orthophthalatfrei

- Keine Schwermetalle
- Keine Lösemittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher

E1 bedeutet eine geringere Formaldehyd-Emission als 0.1ppm (= 0.12 mg/m3 Luftmenge)

Unsere Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)

EIGENSCHAFTEN

EN 14041
CE
05
DOP: 450-TC0013-1
B.I.G. Floorcoverings NV
Rijksweg 442, 8710 Wielsbeke
BELGIUM
NB: 0534
Resilient floor covering for use within building
DS Bfl-s1

Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 17/07/2024 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.