

**PRODUKTDATEN**

|                    |                       |                                                                                    |                                                                        |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Norm               | EN ISO 26986          |                                                                                    |                                                                        |
| Nutzungsklasse     | ISO 10874 (EN 685)    |  | 23 Wohnbereich: Beanspruchung stark<br>31 Gewerbe: Beanspruchung mäßig |
| Gesamtdicke        | EN ISO 24346 (EN 428) |  | 2,40 mm                                                                |
| Nutzschichtdicke   | EN ISO 24340 (EN 429) |  | 0,25 mm                                                                |
| Flächengewicht     | EN ISO 23997 (EN 430) |  | 1500 g/m²                                                              |
| Verfügbare Breiten | EN ISO 24341 (EN 426) |  | 2 - 3 - 4 m*                                                           |
| Standardlänge      | EN ISO 24341 (EN 426) |  | +/- 25 m                                                               |

**TECHNISCHE DATEN**

|                                            |                                     |                                                                                      |                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Verschleißgruppe                           | EN 660-2                            |    | T                                     |
| Dimensionsstabilität                       | EN ISO 23999 (EN 434)               |    | ≤ 0,40 %                              |
| Schüsselung                                | EN ISO 23999                        |                                                                                      | ≤ 8 mm                                |
| Lichtechtheit                              | EN ISO 105 B02                      |    | ≥ 6 - 7                               |
| Eindruckverhalten                          | EN ISO 24343-1 (EN 433)             |    | ≤ 0,35 mm                             |
| Trittschallverbesserung                    | EN ISO 717/2                        |   | Δ Lw 16 dB                            |
| Dynamischer Gleitreibungskoeffizient       | EN 13893                            |  | > 0,60                                |
| Rutschhemmung (Rampentest mit Öl)          | EN 16165:2021 – Annex B (DIN 51130) |  | R10                                   |
| Brandverhalten                             | EN 13501-1                          |  | Bfl-s1                                |
| Fußbodenheizung                            | EN 12667                            |  | Geeignet                              |
| Wärmedurchlasswiderstand                   | ISO 8302                            |  | 0,0270 m².K/W                         |
| Wärmeleitfähigkeit                         | ISO 10456 (EN 12524)                |  | 0,093 W/(m.K)                         |
| Chemikalieneinwirkung                      | ISO 26987 (EN 423)                  |  | Beständig                             |
| Antistatische Eigenschaft                  | EN 1815                             |  | < 2 kV Aufladungsspannung auf Estrich |
| Verhalten bei Verschieben eines Möbelfußes | ISO 16581 (EN 424)                  |  | Keine Beschädigung                    |
| Pendeltest                                 | CENTS 15676:2007                    |  | 53+                                   |
| Oberflächenversiegelung                    |                                     |  | Premium coating                       |
| TVOC nach 28 Tagen                         | ISO 16000 (EN 16516)                |                                                                                      | <1000 µg/m³                           |
| Kaltschweißen                              | Werner Müller                       |                                                                                      | Typ A                                 |

\* Prüfen Sie die Verfügbarkeit für jede einzelne Referenz

Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 29/06/2026 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauftragter behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

