BEAU FLOR®
we decorate your floor

Rimini | TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN

Norm	EN ISO 26986		
Nutzungsklasse	ISO 10874 (EN 685)		21 Wohnbereich: Beanspruchung mäßig
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)		2,30 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340 (EN 429)		0,15 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)		1330 g/m²
Verfügbare Breiten	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 3 - 4 m*
Standardlänge	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 30 m

TECHNISCHE DATEN

Verschleißgruppe	EN 660-2		T	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40 %	
Schüsselung	EN ISO 23999		≤ 8 mm	
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02		≥ 6	
Eindrukverhalten	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,35 mm	Vorgeschriebener Normwert
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2		Δ Lw 12 dB	
Dynamischer Gleitreibungskoefizient	EN 13893	DS	> 0,60	
Rutschhemmung (Rampentest mit Öl)	EN 16165:2021 – Annex B (DIN 51130)	R10	R10	
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1	Bfl-s1	
Fußbodenheizung	EN 12667		Geeignet	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,0170 m².K/W	
Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456		0,135 W/(m.K)	
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 (EN 423)		Beständig	
Antistatische Eigenschaft	EN 1815		< 2 kV	Aufladungsspannung auf Estrich
TVOC nach 28 Tagen	ISO 16000 (EN 16516)		<1000 µg/m³	
Kaltschweißen	Werner Müller		Typ A	

* Prüfen Sie die Verfügbarkeit für jede einzelne Referenz

Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 24/6/2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beaufor behält sich das Recht vor die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

EN 14041
CE
05
DOP: 450-CC0013-1
B.I.G. Floorcoverings NV
Rijksweg 442, 8710 Wielsbeke
BELGIUM
NB: 0534
Resilient floor covering for use within building
DS B_{fl}-s1

UK CA

Alle umweltbezogenen Informationen zu dieser Kollektion finden Sie in unserem EDS (Umweltdatenblatt).

version 24/6/2025