

DERBY

Herstellungsverfahren	Getufted	ISO 2424
Teilung	5/32" Schlinge	
Polmaterial	100% PP	ISO 2424
Träger	Gewebe PP	ISO 2424
Rückenausrüstung	Filz	ISO 2424
Bahnbreite	400 cm, 500 cm	± 1% EN 986
Polgewicht	ca. 380 gr/m ²	ISO 8543
Gesamtgewicht	Filz : ca. 1505 gr/m ²	± 15% ISO 8543
Polschichtdicke	ca. 5,0 mm	ISO 1765
Gesamtdicke	Filz : ca. 7,0 mm	+ 15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	ca. 113.738 /m ²	+ 10% / -7,5% ISO 1763
Brandverhalten	Filz : Efl	EN 13501-1
Lichtechtheit	≥ 5	105-B02
Reibechtheit	≥ 4	105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,120 m ² K/W	ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB	ISO 10140
GUT Nr.	Filz : 839BC27E	

Teppichsymbole



Zertifikate

