LANO -Venetiëlaan 33 - B8530 Stasegem
Tel. +32-56-65 40 00 - Fax + 32-56-65 40 09
marketing@lano.be - www.lano.com

TECHNISCHE DATEN
DESIRE FB

QUALITÄT		DATUM:	10/07/2024	**DESIRE FB**
CODE		ERSETZT:	25/10/2023	**BDF**
BREITE	(±) cm			± 400-500
HERSTELLUNGSART				KOLLEKTIONSWARE
TEILUNG UND TYP				1/8" KRAUSELVELOURS
GARNVORBEREITUNG				
FÄRBUNG				DÜSENGEFÄRBT
FLORMATERIAL				PP
GARNMARKE				
MOTTENECHT				
TRÄGERMATERIAL				
RÜCKEN				TEXTILVLIES
POLEINSATZGEWICHT	(±) gr/m²			± 1 000
GESAMTGEWICHT	(±) gr/m²			± 2 050
TATSÄCHLICHE FLORHÖHE	(±) mm			± 6,5
GESAMTHÖHE	(±) mm			± 10,0
NOPPENANZAHL	(±) m²			± 81 900
STICHE IN DER BREITE	(±) / 10 cm			± 31,50
STICHE IN DER LÄNGE	(±) / 10 cm			± 26,00
TUFTRAPPORT L/B	(±) mm			±
DRUCKRAPPORT L/B	(±) mm			±
ROLLENLÄNGE	(±) m			± 25.00
ROLWEISE				FLOR INNEN
LANO KLASSIFIKATION				
SCHLAFZIMMER				✓
WOHNEN				✓
BÜRO				
ROLLSTUHL WOHNEN				
ROLLSTUHL BÜRO				
TREPPE WOHNEN				
TREPPE BÜRO				
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN				NO SHOCK
FUSSBODENHEIZUNG				✓
FEUCHTRAUMEIGNUNG				
SCHNITTFEST				
COMPUTEREIGNUNG				
PRODIS-NUMMER				
GUT-NUMMER				
DIBT				
HQE				
EN 1307				Cl. 21 Domestic Moderate/Light
ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307				
KOMFORTKLASSE				LC3
BRENNVERHALTEN EUROPA		EN 13501-1		Efl
BRENNVERHALTEN ENGLAND		BS 4790		
LANO KLASSIFIKATION				
KLASSIFIKATION BS7131				

QUALITÄT				**DESIRE FB**
MASSSTABILITÄT			EN 986	≤
TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS	(±) dB		ISO 140/8	± 25
SCHALLABSORPTIONSGRAD	(±)	α_s	ISO 354 - 125 Hz	±
	(±)		250Hz	±
	(±)		500Hz	±
	(±)		1000Hz	±
	(±)		2000Hz	±
	(±)		4000Hz	±
SCHALLABSORPTIONSGRAD	(±)	α_w	EN ISO 11654	±
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	(±) m²K/W		ISO 8302	± 0,1
TOG rating	(±)			± 1
PERMANENT ANTISTATISCH	(±) volt		ISO 6356	≤
OBERFLÄCHENWIDERSTAND RoT	(±) ohm		ISO 10965	≤
DURCHGANGSWIDERSTAND RdT	(±) ohm		ISO 10965	≤
LICHTECHTHEIT			ISO 105-B02	≥ 5
REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN			ISO 105 X12	≥ 3-4
REIBUNGSECHTHEIT NASS			ISO 105 X12	≥ 3
WASSERECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE			ISO 105-E01	≥ 3-4
WASSERECHTHEIT ANBLUTEN			ISO 105-E01	≥ 2-3
LABEL CE				23 CE EN 14041 DOP 1038-130297 LANO NV - Venetiëlaan 33 B-8530 HARELBEKE Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden
VERLEGEART				DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL GEPRÜFT UND GENEHMIGT - ALFA-GRIP PILZBAND

PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

FARBEN

LIEFERBAR AB		LIEFERBAR AB
FB 400	**BDF**	FB 500
0100	WEINROT	0100
0130	ROSA	0130
0231	FLACHS 1	0231
0240	RAHM	0240
0370	GOLD	0370
0440	ELFENBEIN	0440
0450	SAND	0450
0460	HANF	0460
0490	TORF	0490
0780	STAHLBLAU	0780
0790	KOBALT	0790
0801	SCHWARZ 1	0801
0811	ASTRAKAN 1	0811
0820	SCHIEFER	0820
0850	ZINNGRAU	0850
0860	KIESGRAU	0860
0890	WEISS	0890

FB 400	**BDF**	FB 500
(17)		(17)

Lano Carpet Solutions

WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT UNTER BEIBEHALTUNG DER GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR