

QUALITÄT
CODE

DATUM: 26/01/2024
ERSETZT: 22/09/2023

BREITE (±) cm
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER
WOHNEN
BÜRO
ROLLSTUHL WOHNEN
ROLLSTUHL BÜRO
TREPPE WOHNEN
TREPPE BÜRO
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN
FUSSBODENHEIZUNG
FEUCHTRAUMEIGNUNG
SCHNITTFEST
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER
GUT-NUMMER
DIBT

HQE
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

SCALA ENDURANCE SB
SED

± 400
KOLLEKTIONSWARE
1/10" VELOURS

DÜSENGEFÄRBT

PP

SYNTHETISCHER ZWEITRÜCKEN

± 1 000
± 2 320

± 5,5
± 8,5
± 197.000
± 39,40
± 50,00

± 33,0/13,0
±

± 30
FLOR INNEN

✓
✓
✓

NO SHOCK
✓
✓

Cl. 23 / Cl. 32
Domestic Heavy / Commercial General
Getested auf underlay



LC3



Efl



LOW RADIUS

Heavy contract / Extra-Heavy domestic

QUALITÄT

MASSSTABILITÄT

EN 986

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS

(±) dB

ISO 140/8

SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

(±)

250Hz

(±)

500Hz

(±)

1000Hz

(±)

2000Hz

(±)

4000Hz

SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_w

EN ISO 11654

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

(±) m²K/W

ISO 8302

TOG rating

(±)

PERMANENT ANTISTATISCH

(±) volt

ISO 6356

DURCHGANGSWIDERSTAND RdT

(±) ohm

ISO 10965

LICHTECHTHEIT

ISO 105-B02

REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN

ISO 105 X12

REIBUNGSECHTHEIT NASS

ISO 105 X12

WASSERECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE

ISO 105-E01

WASSERECHTHEIT ANBLUTEN

ISO 105-E01

LABEL CE

VERLEGEART

PRODUKTIONSTOLERANZ

LIEFERBAR
AB

LIEFERBAR
AB

FARBEN

SB 400 **SED**
0100 WEINROT - L 19,83 - p 2,95*
0110 KARMIN - L 25,57 - p 4,60*
0200 SCHOKOLADE - L 18,49 - p 2,63*
0250 NATURELL - L 59,91 - p 28,02*
0600 TANNE - L 19,09 - p 2,77*
0700 MARINE - L 21,73 - p 3,44*
0800 SCHWARZ - L 14,60 - p 1,83*
0820 SCHIEFER - L 37,24 - p 9,67*

* Licht Reflektionswert
(L: CIE Lab - p: Rhô)



WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE
ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT
UNTER BEIBEHALTUNG DER
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR

SCALA ENDURANCE SB

≤

± 30



± 0,02

± 0,04

± 0,09

± 0,3

± 0,4

± 0,46



± 0,2

± 0,072



± 0,72

≤

≤

≥ 5



≥ 3-4

≥ 3

≥ 3-4

≥ 2-3



DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL
GEPRÜFT UND GENEHMIGT

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

SB 400 **SED**

(8)