

QUALITÄT
CODE

DATUM: 19/01/2024
ERSETZT: 22/09/2023

BREITE (±) cm
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER
WOHNEN
BÜRO
ROLLSTUHL WOHNEN
ROLLSTUHL BÜRO
TREPPE WOHNEN
TREPPE BÜRO
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN
FUSSBODENHEIZUNG
FEUCHTRAUMEIGNUNG
SCHNITTFEST
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER
GUT-NUMMER
DIBT

HQE
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

SCALA FUN IB
SFI

± 400
KOLLEKTIONSWARE
1/10" VELOURS

DÜSENGEFÄRBT

PP

UNDURCHLÄSSIGER SCHAUMRÜCKEN

± 1 000
± 2 480

± 5,5
± 8,5
± 197.000
± 39,40
± 50,00

± 15,0/10,0
±

± 30
FLOR INNEN

✓
✓
✓

NO SHOCK
✓
✓

Cl. 23 / Cl. 32
Domestic Heavy / Commercial General
Getested auf underlay



LC3



Efl



LOW RADIUS

Heavy contract / Extra-Heavy domestic

QUALITÄT				SCALA FUN IB	
MASSTABILITÄT		EN 986		≤	
TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS		(±) dB	ISO 140/8	± 30	
SCHALLABSORPTIONSGRAD		(±)	α _s	ISO 354 - 125 Hz	± 0,02
		(±)		250Hz	± 0,04
		(±)		500Hz	± 0,09
		(±)		1000Hz	± 0,3
		(±)		2000Hz	± 0,4
		(±)		4000Hz	± 0,46
SCHALLABSORPTIONSGRAD		(±)	α _w	EN ISO 11654	± 0,2
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND		(±) m²K/W	ISO 8302	± 0,072	
TOG rating		(±)		± 0,72	
PERMANENT ANTISTATISCH		(±) volt	ISO 6356	≤	
DURCHGANGSWIDERSTAND RdT		(±) ohm	ISO 10965	≤	
LICHTECHTHEIT			ISO 105-B02	≥ 5	
REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN			ISO 105 X12	≥ 3-4	
REIBUNGSECHTHEIT NASS			ISO 105 X12	≥ 3	
WASSERECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE			ISO 105-E01	≥ 3-4	
WASSERECHTHEIT ANBLUTEN			ISO 105-E01	≥ 2-3	
LABEL CE		23CE EN 14041 DOP 1038-130364 LANO NV - Venetielaan 33 B-8530 HARELBEKE Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden			
VERLEGEART		DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL GEPRÜFT UND GENEHMIGT			
PRODUKTIONSTOLERANZ		(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.			
LIEFERBAR AB		LIEFERBAR AB			
FARBEN		IB 400SFI 0100WEINROT - L 41,78 - p 12,36* 0600TANNE - L 40,95 - p 11,83* 0700MARINE - L 40,63 - p 11,64* 0800SCHWARZ - L 23,01 - p 3,80* 0820SCHIEFER - L 49,14 - p 17,71* * Licht Reflektionswert (L: CIE Lab - p: Rhô)		IB 400SFI	
Lano Carpet Solutions					
WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT UNTER BEIHALTUNG DER GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR		(5)			