

QUALITÄT
CODE

DATUM: 26/01/2024
ERSETZT: 22/09/2023

BREITE (±) cm
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER
WOHNEN
BÜRO
ROLLSTUHL WOHNEN
ROLLSTUHL BÜRO
TREPPE WOHNEN
TREPPE BÜRO
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN
FUSSBODENHEIZUNG
FEUCHTRAUMEIGNUNG
SCHNITTFEST
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER
GUT-NUMMER
DIBT

HQE
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

SCALA MARATHON SB
SMT

± 400
KOLLEKTIONSWARE
1/10" VELOURS

DÜSENGEFÄRBT

PP

SYNTHETISCHER ZWEITRÜCKEN

± 1 000
± 2 320

± 5,5
± 8,5
± 197 000
± 39,40
± 50,00

± 15,0/10,0
±

± 30
FLOR INNEN

✓
✓
✓

NO SHOCK
✓
✓

Cl. 23 / Cl. 32
Domestic Heavy / Commercial General
Getested auf underlay



LC3



Efl



LOW RADIUS

Heavy contract / Extra-Heavy domestic

QUALITÄT				SCALA MARATHON SB	
MASSTABILITÄT			EN 986	≤	
TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS	(±) dB		ISO 140/8	± 30	
SCHALLABSORPTIONSGRAD	(±)	α_s	ISO 354 - 125 Hz	± 0,02	
	(±)		250Hz	± 0,04	
	(±)		500Hz	± 0,09	
	(±)		1000Hz	± 0,3	
	(±)		2000Hz	± 0,4	
	(±)		4000Hz	± 0,46	
SCHALLABSORPTIONSGRAD	(±)	α_w	EN ISO 11654	± 0,2	
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	(±) m²K/W		ISO 8302	± 0,072	
TOG rating	(±)			± 0,72	
PERMANENT ANTISTATISCH	(±) volt		ISO 6356	≤	
DURCHGANGSWIDERSTAND RdT	(±) ohm		ISO 10965	≤	
LICHTECHTHEIT			ISO 105-B02	≥ 5	
REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN			ISO 105 X12	≥ 3-4	
REIBUNGSECHTHEIT NASS			ISO 105 X12	≥ 3	
WASSERECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE			ISO 105-E01	≥ 3-4	
WASSERECHTHEIT ANBLUTEN			ISO 105-E01	≥ 2-3	
LABEL CE					  LANO NV - Venetiëlaan 33 B-8530 HARELBEKE Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden
VERLEGEART					DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL GEPRÜFT UND GENEHMIGT

PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

	LIEFERBAR AB	LIEFERBAR AB
FARBEN	SB 400 SMT 0100 WEINROT - L 27,40 - p 5,24* 0110 KARMIN - L 32,47 - p 7,30* 0700 MARINE - L 30,43 - p 6,41* 0820 SCHIEFER- L 42,37 - p 12,74* * Licht Reflektionswert (L: CIE Lab - p: Rhô)	SB 400 SMT
		
WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT UNTER BEIBEHALTUNG DER GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR		(4)