

## TRENDCOLOR

Dispersions-Innenwandfarbe  
gut füllend und hochdeckend  
geruchsarm  
spritzarm bei Rollenapplikation

**DIN EN 13300:**

Nassabriebklasse 3

**Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

**Produktvorteile:**

Fertig abgetönte, hochdeckende, leicht zu verarbeitende Wand- und Deckenfarbe in Handwerkerqualität. Spritzarm bei der Rollenapplikation. Sie ist Airless-spritzbar und wasserdampfdiffusionsfähig. Gestrichene Räume können schnell wieder bewohnt und genutzt werden, da weder bei der Applikation noch bei der Trocknung Geruchsbelastigungen durch Emissionen auftreten.

**Lichtbeständigkeit:** für innen

**Wetterbeständigkeit:** für den Außenbereich nicht geeignet

**Verträglichkeit:** mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar

**Anwendungsbereiche:**

Besonders gut geeignet für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, auf Putzflächen aller Art, auch für Dämm- und Dekorationsplatten sowie für Raufaser- und Strukturtapeten.

**Verarbeitungstipps:**

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und kroidende Altanstriche sind zu entfernen und abgewaschene Untergründe mit Putz- oder Tiefgrund LF zu verfestigen. Neue Putz- oder Betonuntergründe sind ebenfalls mit Putz- oder Tiefgrund LF zu grundieren. Sandende und saugende Untergründe entsprechend grundieren. Nicht bei Temperaturen unter +5°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig aufbringen.

**TIPPS:** Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt. Streichen Sie zuerst Ecken und Kanten mit Pinsel oder kleiner Rolle. Verbleibende große Fläche mit größerer Rolle streichen. In den Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren.

**1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen**

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- kritische Untergründe entsprechend grundieren
- Voranstrich mit diesem Produkt mit max. 10 % Wasser verdünnt
- ein Deckanstrich unverdünnt

**2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich**

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- je nach Untergrundbeschaffenheit 1 - 2 Anstriche mit diesem Produkt unverdünnt

**Ergiebigkeit:**

ca. 5 – 6 m<sup>2</sup>/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel:** mit max. 10 % Wasser verdünnbar

**Werkzeug:** Rolle, Pinsel, Spritzpistole (Airless)

**Reinigung der Werkzeuge:**

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

**Trocknungszeit:** (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Staubtrocken: nach ca. 2 – 3 Stunden  
überarbeitbar: nach ca. 4 – 6 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

**Inhaltsstoffe:**

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische / silikatische Füllstoffe, anorganische / organische Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on; 1,2-Benziso-thiazol-3-(2H)-on;  
Gemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on und 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on (3:1).  
Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nummer.: 04124-606-188.

**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

**WGK: 1**

**GISBAU-Code:** BSW20

**Allgemeine Hinweise:**

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2, bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.

**Farbtöne/Glanzgrade:** auf Anfrage